



INSO

18274

1st Revision

2020

Identical with  
ISO 8307:

2018

جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۱۸۲۷۴

تجددیدنظر اول

۱۳۹۸

مواد پلیمری سلولی انعطاف‌پذیر -

تعیین جهندگی به روش برگشت گلوله

**Flexible cellular polymeric materials –  
Determination of resilience by ball rebound**

ICS: 83.100

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان تنها رابط<sup>۴</sup> کمیسیون کدکس غذایی (CAC)<sup>۵</sup> در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. هم‌چنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «مواد پلیمری سلولی انعطاف‌پذیر - اندازه‌گیری جهندگی به روش برگشت گلوه»

#### سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

دانشگاه آزاد شیراز

حجتی، سید محمد رضا

(دکتری مهندسی شیمی)

دبیر:

اداره کل استاندارد استان فارس

سجادیان، سیده طاهره

(کارشناسی شیمی)

#### اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

اخیاری، شهاب

(دکتری شیمی پلیمر)

دانشگاه آزاد داراب

باصری، غلامرضا

(کارشناسی ارشد مهندسی صنایع پلیمر)

دانشگاه شیراز

حسن‌آجیلی، شادی

(دکتری مهندسی پلیمر)

پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملی استاندارد

خالقی، ماهرو

(دکتری شیمی آلی)

شرکت نوین اندیش بسپار شیراز

rstgar, amid

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت فراسان

سیوحی، مریم

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

پژوهشگاه استاندارد - سازمان ملی استاندارد

شعبانیان، میثم

(دکتری شیمی آلی)

شرکت لاکی شیمی ایرانیان

فکوربور، سید محمد

(دکتری شیمی الی)

شرکت فنی و مهندسی سهاساره پارس

محمدی، محمد کاظم

(دکتری شیمی آلی)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

دانشکده محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست

محمدی، سمیه

(دکتری شیمی آلی)

اداره کل استاندارد استان فارس

مصلایی، مهرداد

(کارشناسی ارشد شیمی فیزیک)

آزمایشگاه آریانام

مهدی پور، آیت

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

ویراستار

اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

اخیاری، شهاب

(دکتری شیمی پلیمر)

## فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	
هدف و دامنه کاربرد	۱
مراجع الزامی	۲
اصطلاحات و تعاریف	۳
اصول آزمون	۴
وسایل	۵
کلیات	۱-۵
دستگاه با خوانش دستی	۲-۵
دستگاه با خوانش خودکار	۳-۵
آزمونهای آزمون	۶
تعداد آزمونهای آزمون	۷
ثبت شرایط آزمون	۸
روش انجام آزمون	۹
ثبت شرایط پیش از خمین	۱-۹
روش آزمون	۲-۹
بیان نتایج	۱۰
دقت	۱۱
گزارش آزمون	۱۲
پیوست الف (آگاهی‌دهنده) مثالی برای روش اندازه‌گیری الکترونیکی	۷

## پیش‌گفتار

استاندارد «مواد پلیمری سلولی انعطاف‌پذیر- تعیین جهندگی بهروش برگشت گلوله» که نخستین بار در سال ۱۳۹۲ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد بند الف، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در پنجاه و پنجمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد مواد پلیمری مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردنظره قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۲۷۴: سال ۱۳۹۲ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهییه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مذبور است:

ISO 8307: 2018, Flexible cellular polymeric materials - Determination of resilience by ball rebound

## مواد پلیمری سلولی انعطاف‌پذیر - تعیین جهندگی به روش برگشت گلوله

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روشی برای اندازه‌گیری جهندگی مواد پلیمری سلولی انعطاف‌پذیر به روش برگشت گلوله است.

### ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابط وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

**2-1 ISO 23529, Rubber-General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods**

یادآوری - استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۵۷: سال ۱۳۹۷، لاستیک-روش کار عمومی آماده‌سازی و ثبت شرایط آزمونهای برای روش‌های آزمون فیزیکی با استفاده از استاندارد ۲۰۱۶: ISO 23529 تدوین شده است.

### ۳ اصطلاحات و تعاریف<sup>۱</sup>

در این استاندارد، اصطلاحات با تعاریف زیر به کار می‌روند:

۱-۳

**موادسلولی انعطاف‌پذیر با سلول باز**

**open-cell flexible cellular material**

موادسلولی انعطاف‌پذیر که کمتر از ۲۵٪ حجم سلولی آن‌ها بسته است.

۲-۳

**موادسلولی انعطاف‌پذیر با سلول بسته**

**closed-cell flexible cellular material**

مواد سلولی انعطاف‌پذیر که بیشتر از ۲۵٪ حجم سلولی آن‌ها بسته است.

۱- اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در استانداردهای ISO و IEC در وبگاه‌های www.electropedia.org/ و www.iso.org/obp قابل دسترس است.

## ۴ اصول آزمون


یک گلوله فولادی از ارتفاع معینی روی آزمونه سقوط می‌کند و ارتفاع برگشت اندازه‌گیری می‌شود.

## ۵ دستگاه‌ها

### ۱- اکلیات

دستگاه آزمون برگشت گلوله (به شکل ۱ مراجعه شود) باید دارای یک لوله شفاف عمودی با قطر داخلی ۳۰ mm تا ۶۵ mm باشد. یک گلوله فولادی با قطر  $0,5 \pm 0,05$  mm و جرم  $16,8 \pm 1,5$  g از ارتفاع  $500 \pm 50$  mm توسط آهنربا یا وسیله مناسب دیگری به صورت عمودی در داخل لوله به روی آزمونه رها می‌شود. گلوله فولادی باید طوری رها شود که بدون چرخش سقوط کند و تا حد امکان در مرکز باشد. اگر لوله در موقعیت عمودی نگه داشته نشود، ممکن است خطاهای اندازه‌گیری به وجود آید و اندازه‌گیری‌ها به دلیل تماس گلوله برگشتی با سطح داخلی لوله، ممکن است نامعتبر باشند. بنابراین استفاده از یک تراز<sup>۱</sup> یا ابزار مشابه برای اطمینان از عدم بودن لوله نسبت به صفحه صلب پایه و افقی بودن خود صفحه پایه، مهم است.

ابعاد بر حسب میلی‌متر



راهنمای:

آهنربا یا وسیله مناسب دیگر	۱
گلوله فولادی	۲
لوله شفاف	۳
آزمونه	۴
صفحه صلب پایه	۵

شکل ۱- آرایش هندسی دستگاه آزمون

## ۲-۵ دستگاه با خوانش دستی

مقیاس پشت لوله باید بر حسب درصد و به صورت زیر درجه‌بندی شود:

در هر  $\% ۵$  (۲۵ mm) یک دایره کامل و در هر  $\% ۱$  یک کمان  $\square$  ۱۲۰ باید روی لوله حک شود. دایره‌های کامل یک بخش اصلی از دستگاه هستند، زیرا برای حذف خطای دید استفاده می‌شوند.

## ۳-۵ دستگاه با خوانش خودکار

دستگاهی با قابلیت اندازه‌گیری ارتفاع برگشت گلوله فولادی به صورت الکترونیکی، تا زمانی که با دستگاه خوانش دستی نتایج یکسانی نشان دهد، می‌تواند به کار برده شود. ارتفاع برگشت گلوله برای مثال می‌تواند از سرعت برگشت یا فاصله زمانی بین اولین و دومین تماس گلوله با سطح اسفنج (به پیوست الف مراجعه شود) محاسبه شود. دستگاه می‌تواند با هر وسیله این چنینی که قابلیت اندازه‌گیری ارتفاع برگشت با دقت  $\pm ۱\%$  کل ارتفاع سقوط (به عبارت دیگر  $\pm ۵$  mm) را داشته باشد، مجهز شود. برای این نوع دستگاه، لوله نیاز به درجه‌بندی ندارد.

## ۶ آزمونهای مخصوصی

### ۶-۱ آزمونهای مخصوصی برای سطوح زیرین و رویی موازی و تخت باشند.

۶-۲ آزمونهای مخصوصی برای شامل نمونه محصول کامل یا بخش مناسبی از آن باشند، به جز این که در هیچ موردی نباید ضخامت کمتر از ۵۰ mm یا مساحت کمتر از  $100 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$  باشد. آزمونهایی با ضخامت کمتر از ۵۰ mm باید بدون استفاده از چسب، تا رسیدن به ضخامت حداقل ۵۰ mm، بر روی هم قرار داده شوند. برای محصولات قالب‌گیری شده، پوسته بالایی باید جدا شود.

به منظور جلوگیری از نتایج مشکوک، که در مواد خیلی نرم می‌تواند به علت تاثیر صفحه پایه رخ دهد، می‌توان از آزمونهایی با ضخامت بیشتر استفاده کرد.

یادآوری - برای مواد خیلی نرم، حداقل ضخامت آزمونه  $50$  mm نمی‌تواند کافی باشد. در صورت به دست آمدن نتایج مشکوک، آزمونه ضخیم‌تری می‌تواند استفاده شود. مواد با چگالی خیلی کم نیز به دلیل برگشت خود آزمونه ممکن است مشکل ایجاد کنند. در آزمونهای چند لایه روی هم قرار گرفته، ممکن است بین لایه‌ها لغزش رخ دهد. با استفاده از آزمونهای با بزرگترین مساحت ممکن می‌توان بر این مشکل غلبه کرد.

## ۷ تعداد آزمونهای مخصوصی

از هر نمونه، سه آزمونه باید آزمون شود. سه آزمونه انتخاب شده، ممکن است از موارد مجزا یا از مکان‌های مختلف روی یک مورد به دست آیند.

## ۸ شرایط آزمون و ثبت

ماده در کمتر از ۷۲ h بعد از تولید، نباید آزمون شود، مگر این که بتوان ثابت کرد که پس از ۱۶ h یا ۴۸ h از زمان تولید میانگین مقادیر برگشت جهنده‌گی با نتایج به دست آمده بعد از مدت زمان ۷۲ h بیش از ۱۰٪ اختلاف ندارند. اگر در زمان انتخاب شده، معیار ذکر شده در بالا برآورده شود، آزمون در مدت ۱۶ h یا ۴۸ h مجاز است.

قبل از انجام آزمون، آزمونه‌ها باید در حالت بدون خمش و پیچش<sup>۱</sup> حداقل به مدت ۱۶ h در یکی از محیط‌های ارائه شده زیر مطابق استاندارد ISO 23529 ثبت شود:

- دمای C (۲۳ ± ۲)، رطوبت نسبی٪ (۵۰ ± ۵)؛

- دمای C (۲۷ ± ۲)، رطوبت نسبی٪ (۶۵ ± ۵).

این دوره زمانی می‌تواند قسمت انتهایی دوره پس از تولید را تشکیل می‌دهد.

در مورد آزمون‌های کنترل کیفیت، آزمونه‌ها می‌توانند در مدت زمان کوتاه‌تری بعد از تولید (تا حداقل h ۱۲) و بعد از ثبت در مدت زمان کوتاه‌تری (تا حداقل ۶ h) در یکی از محیط‌های تعیین شده در بالا آزمون شوند.

## ۹ روش کار

### ۹-۱ ثبت پیشانعطاف<sup>۲</sup>

روی ماده سلولی با سلول باز مطابق با تعریف زیربند ۱-۳ باید قبل از آزمون، ثبت پیشانعطاف انجام شود. به این منظور، آزمونه را دوبار، با سرعت ۰/۴ mm/s تا ۶ mm/s تا رسیدن به ضخامتی برابر با ۷۵٪ تا ۸۰٪ ضخامت اولیه آزمونه، فشرده کنید. این کار می‌تواند به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه انجام شود. بعد از پیشانعطاف اجراه دهید آزمونه به مدت min (۵ ± ۱) بازیابی شود.

**یادآوری**- ثبت پیشانعطاف برای ماده سلولی با سلول بسته مطابق با تعریف زیربند ۲-۳ کاربرد ندارد.

### ۹-۲ روش آزمون

**۹-۲-۱** بلافاصله پس از ثبت آزمونه‌ها، آزمون را در محیط مشابهی که در بند ۸ شرح داده شده، انجام دهید.

**۹-۲-۲** آزمونه را در مرکز پایه لوله (به بند ۵ مراجعه شود) قرار دهید و ارتفاع لوله را طوری تنظیم کنید که برگشت صفر، mm (۱۶ ± ۰/۵) بالای سطح آزمونه باشد. لوله را با گیره نگهدارید تا تماس کمی با آزمونه‌ها ایجاد کند و باعث فشردگی قابل مشاهده نشود.

1- Undeflected and undistorted  
2- Preflex conditioning

۳-۲-۹ گلوه فولادی را بر روی مکانیزم رهاسازی نصب کنید، سپس آن را رها کنید. به بیشترین ارتفاع برگشت تا نزدیکترین درجه درصدی توجه کنید. اگر در زمان افتادن یا برگشت، گلوه به لوله برخورد کند، مقدار به دست آمده نامعتبر است. این شرایط عموماً به دلیل عدم نبودن لوله یا غیریکنواختی سطح آزمونه به وجود می‌آید. به منظور کاهش خطای دید، سطح دید ناظر باید طوری باشد که نشانه‌های روی لوله در ناحیه‌ای که مقدار برگشت درصدی خوانده می‌شود، به صورت خطوط مستقیم دیده شوند. ممکن است رها کردن آزمایشی گلوه بر روی آزمونه‌های یدکی با مواد سلولی یکسان، برای ایجاد سطح دید صحیح، قبل از انجام اندازه‌گیری‌های نهایی ضروری باشد.

۴-۲-۹ حداقل سه مقدار برگشت متوالی روی هر سه آزمونه در مدت ۱ min باید به دست آید. برای به دست آمدن بیشترین دقیقت در اسفنج‌های گراندوکشن<sup>۱</sup> (دارای بازیابی آهسته)، هر سقوط باید روی مکان جدیدی از سطح آزمونه انجام شود. این عملیات بر روی اسفنج‌هایی با میزان جهندگی کمتر از ۱۵٪ انجام می‌شود.

## ۱۰ بیان نتایج

برای هر آزمونه، میانه سه مقدار ارتفاع برگشت را بر حسب درصد مشخص کنید. اگر مقدار انحراف از میانه برای هر یک از مقادیر بیش از ۲۰٪ (یک‌پنجم) مقدار میانه باشد، دوبار دیگر گلوه را رها کنید و میانه همه پنج مقدار ارتفاع برگشت را تعیین کنید. با استفاده از مقادیر میانه به دست آمده برای سه آزمونه، مقدار میانه کل را به عنوان مقدار جهندگی برگشت ماده تعیین کنید.

اگر از اندازه‌گیری خودکار استفاده می‌شود، نتایج همچنین باید به صورت نزدیکترین عدد گرد شده بیان شوند.

## ۱۱ دقیقت

در حال حاضر داده‌های دقیقت برای این روش آزمون موجود نیست.

## ۱۲ گزارش آزمون

گزارش آزمون باید شامل آگاهی‌های زیر باشد:

الف- ارجاع به این استاندارد ملی؛

ب- توصیف ماده تحت آزمون، شامل سلول باز یا سلول بسته مطابق با تعریف بند<sup>۳</sup>؛

پ- دما و رطوبتی که آزمونه در آن ثبت و آزمون شده است؛

- ت- ضخامت آزمونه (بر حسب mm)؛
- ث- استفاده یا عدم استفاده از اندازه‌گیری الکترونیکی؛
- ج- مقدار جهندگی برگشت برابر میانه از میانه‌های سه آزمونه؛
- چ- مقادیر جداگانه ارتفاع برگشت سه (یا پنج) آزمون روی هر آزمونه؛
- ح- شماره بهر یا تاریخ ساخت ماده؛
- خ- تاریخ انجام آزمون.

## پیوست الف

### (آگاهی دهنده)

#### مثالی برای روش اندازه‌گیری الکترونیکی

ساختار اولیه دستگاه مطابق با شکل ۱ می‌باشد. همچنین یک چشمی نوری، برای اندازه‌گیری زمان در یک ارتفاع مشخص  $h_0$  (حداکثر ۲۰ mm) بالای سطح آزمونه (A) در شکل الف-۱) نصب شده است. اندازه‌گیری زمان در اولین عبور گلوله فولادی از چشمی نوری در حرکت به سمت بالا (B) در شکل الف-۱) و در اولین عبور گلوله فولادی از چشمی نوری در حرکت به سمت پایین (C) در شکل الف-۱) شروع می‌شود. ارتفاع برگشت گلوله، h بر حسب mm با استفاده از فرمول (۱) به دست می‌آید:

$$h = h_0 + \frac{g \times t_m^2}{8} \quad (1)$$

که در آن:

ارتفاع چشمی نوری از سطح آزمونه بر حسب mm  $h_0$

شتاب گرانش، بر حسب  $m/s^2$  g


زمان بین دو عبور بر حسب s  $t_m$

مقدار درصد برگشت، R، می‌تواند با استفاده از فرمول (۲) به دست آید:

$$R = \frac{h}{h_{\max}} \times 100 \quad (2)$$

که در آن:

ارتفاع سقوط (۵۰۰ mm) است.  $h_{\max}$



راهنمای:

- |  |   |
|--|---|
| زمان بین اولین عبور گلوله در حرکت به سمت بالا و حرکت به سمت پایین از چشمی نوری ( $t_m$ ) | 1 |
| ارتفاع چشمی نوری از سطح آزمونه ( $h_0$ )   | 2 |
| ارتفاع برگشت گلوله از سطح آزمونه ( $h$ )   | 3 |
| نقطه سطح آزمونه  | A |
| نقطه اولین عبور گلوله در حرکت به سمت بالای از چشمی نوری                                  | B |
| نقطه اولین عبور گلوله در حرکت به سمت پایین از چشمی نوری                                  | C |
| نقطه سطح آزمونه  | D |
| زمان بر حسب ثانیه  | X |
| ارتفاع گلوله از سطح آزمونه   | Y |

شکل الف-۱- منحنی برگشت گلوله فولادی بر حسب زمان