



INSO
8135
1st Revision
2018
Identical With
BS 3379:2005
+A1:2011

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran
سازمان ملی استاندارد ایران
Iranian National Standardization Organization

استاندارد ملی ایران
۸۱۳۵
تجدیدنظر اول
۱۳۹۷

پلی‌یورتان‌های سلولی انعطاف‌پذیر اصلاح
شده در برابر احتراق برای مصارف تحت بار
- ویژگی‌ها

**Combustion modified flexible
polyurethane cellular materials for
loadbearing applications-
Specification**

ICS:83.100;83.140.01

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۰۵-۸۸۸۷۹۴۶۱

دورنگار: ۰۳۰-۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۰۳۰-۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج - شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: ۰۲۶-۸۰۳۱-۳۲۸۰۶۰۳۱

دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

Iranian National Standardization Organization (INSO)

No.2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website:<http://www.isiri.gov.ir>

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بندیک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استانداردو تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تن‌ها مرجع رس‌می کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیش‌هادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته‌ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، کالیبراسیون (واسنجی) وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

«پلی‌یورتان سلولی انعطاف‌پذیر اصلاح شده در برابر احتراق برای مصارف تحت بار- ویژگی‌ها»

سمت و / یا محل اشتغال:

رئیس:

مجتمع پتروشیمی اراك

سودبر، داود

(دکترای شیمی)

دبیر:

شرکت حلال پویان

خلیلی، نیره

(کارشناسی ارشد شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت حائل فوم آسمان

اکبری، مجید

(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت حلال پویان

بادکوبه‌هزاوه، ریحانه

(کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر)

شرکت اریش خودرو

توکل‌نیا، سعیده

(کارشناسی مهندسی شیمی)

شرکت ابر شمال

ضرابیان حقیقی، مصطفی

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

شرکت سایپا آذین

ضیاء، حمیده

(کارشناسی مهندسی نساجی)

اداره کل استاندارد استان مرکزی

عزیزی، ع بالمجید

(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت اریش خودرو

محمدی، علی

(کارشناسی مهندسی صنایع)

سازمان صنعت، معدن و تجارت

منصوری، رضا

(کارشناسی مهندسی پلیمر)

ناصری، سعید
(کارشناسی شیمی)

شرکت آذین خودرو

اداره کل استاندارد استان مرکزی

رحیمی پور، یدالله
(کارشناسی ارشد شیمی)

ویراستار:

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیشگفتار
۱	۱. هدف و دامنه کاربرد
۱	۲. مراجع الزامی
۲	۳. اطلاعات و الزامات مورد توافق و مستندشده
۳	۴. شناسه‌گذاری
۵	۵. ساختار و ترکیب
۵	۶. ساختمان
۶	۷. شرایط سطح
۶	۸. جرم اجزاء
۶	۹. ابعاد
۷	۱۰. الزامات فیزیکی و شیمیایی
۹	۱۱. نشانه گذاری
۱۲	پیوست الف (آگاهی دهنده) برنامه ۱ از مقررات سال ۱۹۸۸م، مربوط به مبلمان و اثاثیه‌ی منزل از لحاظ آتش گیری و ایمنی
۱۳	پیوست ب (آگاهی دهنده) کاربردهای نوعی برای هر طبقه از مواد
۱۴	کتابنامه

پیش گفتار

استاندارد «پلی بورتان سلولی انعطاف‌پذیر اصلاح شده در برابر احتراق برای مصارف تحت بار- ویژگی‌ها» که نخستین بار در سال ۱۳۸۳ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند ۷، استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای اولین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در اجلاسیه کمیته ملی استاندارد صنایع پلیمر مورخ ۱۳۹۷/۰۰ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۳۵: سال ۱۳۸۳ می‌شود.

این استاندارد ملی بر مبنای پذیرش استاندارد بین‌المللی زیر به روش «معادل یکسان» تهیه و تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می‌باشد و معادل یکسان استاندارد بین‌المللی مزبور است:

BS 3379: 2005+A1:2011, Combustion modified flexible polyurethane cellular materials for loadbearing applications-Specification

پلی‌یورتان سلولی انعطاف‌پذیر اصلاح‌شده در برابر احتراق برای مصارف تحت بار- ویژگی‌ها

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزاماتی برای پلی‌یورتان سلولی انعطاف‌پذیر تحت بار اصلاح‌شده در برابر احتراق^۱ می‌باشد، که به شکل بلوك، صفحه و نوار و به صورت‌های قالب‌گیری شده، ساخته شده^۲ و مواد بازسازی شده^۳، تولید می‌شوند.

مواد تعریف‌شده به عنوان اصلاح‌شده در برابر احتراق موادی هستند که، مطابق با الزامات فنی و قانونی مقررات سال ۱۹۸۸ م مبلمان و اثاثیه منزل (آتش‌گیری) (ایمنی) [۱]، مقررات سال ۱۹۸۹ م مبلمان و اثاثیه منزل (آتش‌گیری) (ایمنی) (اصلاحیه) [۲] و مقررات سال ۱۹۸۹ م مبلمان و اثاثیه منزل (آتش‌گیری) (ایمنی) (اصلاحیه) [۳] برای استفاده در مبلمان و اثاثیه منزل، تشك‌ها و تجهیزات اتاق خواب به کار می‌روند.

یادآوری ۱- پیوست الف الزامات آزمون مربوطه را تکرار می‌کند.

علاوه بر الزامات قطعی، این استاندارد باید جزئیات موارد مستندشده در بند ۳ را نیز به صورت الزام رعایت کند. برای پیروی با این استاندارد، هر دو مورد، یعنی هم الزامات قطعی و هم موارد مستندشده باید برآورده شوند.

یادآوری ۲- برای مواد پلی‌یورتان سلولی انعطاف‌پذیر مشخص شده در این استاندارد، کاربردهایی پیشنهاد شده است که در پیوست (ب) فهرست شده‌اند.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین‌ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

1-2 BS 4023:1975, Specification for flexible cellular PVC sheeting.

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۲۴۰: سال ۱۳۸۶، مشخصات روکش‌های پلی وینیل کلراید متخلخل انعطاف‌پذیر.

2-2 BS EN ISO 1798, Flexible cellular polymeric materials - Determination of tensile strength and elongation at break

1- Combustion modified

2- Fabricated

3- Reconstituted

یادآوری - استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۴۴۶: سال ۱۳۸۷، مواد پلیمری متخلخل انعطاف‌پذیر - تعیین استحکام کششی و افزایش طول تا پارگی، با استفاده از ISO 1798: 2008 تدوین شده است.

2-3 BS EN ISO 1856, Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set

یادآوری - استاندارد ملی ایران به شماره ۱۱۴۴۸: سال ۱۳۸۷، مواد پلیمری متخلخل انعطاف‌پذیر - تعیین مانایی فشار، با استفاده از ISO 1856: 2000 تدوین شده است.

2-4 BS EN ISO 2439, Flexible cellular polymeric materials - Determination of hardness (indentation technique)

یادآوری - استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۷۳۵: سال ۱۳۸۶، مواد پلیمری متخلخل انعطاف‌پذیر - تعیین سختی (با استفاده از تکنیک نفوذی)، با استفاده از BS EN ISO 2439:2001 تدوین شده است.

2-5 BS EN ISO 2440, Flexible and rigid cellular polymeric materials - Accelerated ageing tests

یادآوری - استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۷۳۷: سال ۱۳۸۶، مواد پلیمری متخلخل سخت و انعطاف‌پذیر - آزمون‌های پیرسازی سریع، با استفاده از BS EN ISO 2440:2000 تدوین شده است.

2-6 BS EN ISO 3385, Flexible cellular polymeric materials - Determination of fatigue by constant-load pounding

یادآوری - استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۷۳۶: سال ۱۳۸۶، مواد پلیمری متخلخل انعطاف‌پذیر - تعیین خستگی بایک نیروی بار ثابت، با استفاده از BS EN ISO 3385:1995 تدوین شده است.

2-7 BS ISO 13362, Flexible cellular polymeric materials - Determination of compression set under humid conditions

۳ اطلاعات و الزامات مورد توافق و مستندشده

اطلاعات زیر که توسط مشتری ارائه شده است، باید به طور کامل مستند شوند. برای پیروی با استاندارد، هر دو مورد، یعنی هم الزامات قطعی مشخص شده در سرتاسر این استاندارد و هم موارد مستندشده در زیر، باید برآورده شوند:

- الف- رنگ مواد (به بند ۵ مراجعه شود);
- ب- شرایط سطح (به بند ۷ مراجعه شود);
- پ- جرم اجزاء (به بند ۸ مراجعه شود);
- ت- ابعاد (به بند ۹ مراجعه شود);
- ث- پاکیزگی اسفنجهای بازسازی شده (به بند ۱۰-۳ مراجعه شود).

۴ شناسه‌گذاری^۱**۱-۴ نوع**

برای اهداف این استاندارد، هر درجه باید به پنج نوع به شرح زیر تقسیم شود:

- نوع CM-B^۲ قطعه بزرگ و ضخیم معمولی اصلاح شده در برابر احتراق؛
- نوع CM-HB^۳ بلوک با قابلیت ارجاعی بالا و اصلاح شده در برابر احتراق؛
- نوع CM-M^۴ قالب گیری شده معمولی و اصلاح شده در برابر احتراق؛
- نوع CM-HM^۵ قالب گیری شده با قابلیت ارجاعی بالا و اصلاح شده در برابر احتراق؛
- نوع CM-RE^۶ بازسازی شده و اصلاح شده در برابر احتراق.

یادآوری : مشتریان گاهی اوقات می‌توانند مواد با مشخصات یا حفاظه‌های تعریف شده‌ای را درخواست دهند. تولیدکنندگان یا تأمین‌کنندگان ممکن است این تقاضای اضافی را با استفاده از مواد طبقه‌بندی شده، طبق جدول ۱ برآورده کنند.

۲-۴ طبقه‌بندی انواع مواد CM-HM، CM-M، CM-HB، CM-B و CM-RE

انواع مواد CM-HM، CM-M، CM-HB، CM-B و CM-RE باید بر اساس عملکردشان در آزمون نیرو با بار ثابت شرح داده شده در استاندارد BS EN ISO 3385 به پنج طبقه تقسیم شوند. این پنج طبقه و نوع کارآیی مورد نظر آن‌ها که در جدول ۱ ارائه شده است، باید بوسیله‌ی بیشینه‌ی افت سختی نفوذی^۷ نسبت به محدوده‌ی مقادیر شاخص سختی از N ۰ تا N ۶۵۰ (نیوتون) تعریف شوند، همان‌طور که در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است.

جدول ۱- طبقه‌بندی بر اساس نوع کارآیی

طبقه	نوع کارآیی
X	پشت سخت
V	خیلی سخت
S	سخت
A	متوسط
L	نرم

1-Designation

2-CM-B combustion modified conventional slab stock

3-CM-HB combustion modified high-resilience block

4-CM-M combustion modified conventional moulded

5-CM-HM combustion modified high-resilience moulded

6-CM-RE combustion modified reconstituted.

7- Indentation Hardness loss

مثال:

یک ماده با شاخص سختی اولیه N ۱۴۰ نیوتن طبق جدول ۲ طبقه‌بندی می‌شود.

جدول ۲- مثالی از طبقه‌بندی یک ماده با شاخص سختی اولیه N ۱۴۰

طبقه	محدوده افت سختی نفوذی (N)
X	۱۷ تا ۰
V	۳۱ تا ۱۸
S	۴۴ تا ۳۲
A	۵۵ تا ۴۵
L	۶۳ تا ۵۶

هر ماده‌ای با شاخص سختی نفوذی N ۱۴۰ و با افت سختی بیش از N ۶۳، با الزامات این استاندارد مطابقت ندارد.

۳-۴ درجه سختی

مواد باید مطابق استاندارد BS EN ISO 2439 آزمایش شوند و با محدوده‌های شاخص سختی نفوذی ارائه شده در جدول ۳ درجه‌بندی شوند. برای محصولات قالب‌گیری شده، باید استاندارد BS EN ISO 2439: 2001 روش A مورد استفاده قرار گیرد.

یادآوری- مقدار گزارش شده ممکن است با از شاخص سختی نفوذی هسته‌ی مواد یا از شاخص سختی محصول گزارش شود (که از آزمایش محصول نهایی به دست آمده است).

جدول ۳- درجه بندی سختی

درجه سختی	شاخص سختی نفوذی یا شاخص سختی محصول (N)
۳۰	۴۰ تا ۲۵
۵۰	۶۰ تا ۴۱
۷۰	۸۵ تا ۶۱
۱۰۰	۱۱۰ تا ۸۶
۱۳۰	۱۵۰ تا ۱۱۵
۱۷۰	۱۹۰ تا ۱۵۵
۲۱۰	۲۳۵ تا ۱۹۵

۲۹۵ تا ۲۴۰	۲۷۰
۳۶۰ تا ۳۰۰	۳۳۰
۴۲۵ تا ۳۶۵	۴۰۰
۵۲۰ تا ۴۳۰	۴۷۰
۶۵۰ تا ۵۲۵	۶۰۰

یادآوری ۱ - مطابق استاندارد BS EN ISO 2439 لازم است که مقادیر سختی نفوذی تا N ۱۰۰ را به نزدیکترین واحد و بالای N ۱۰۰ را به نزدیکترین واحد ۵ تایی گرد کنیم.

یادآوری ۲ - بعضی از تولید کنندگان همیشه نمی خواهند تمام مواد خود را دقیقاً در این درجه های سختی قرار دهند. بنابراین در بعضی موارد لازم است دو درجه متوالی را برای شناسایی یک ماده بیان کنند.

مثال :

برای یک ماده اصلاح شده در برابر احتراق (CM)، از نوع بلوك با قابلیت ارجاعی بالا (HB) در نظر گرفته شده برای کارآیی خیلی سخت (V) با شاخص سختی نفوذی (اولیه) N ۱۸۰ (۱۷۰) به صورت (I) CM-HB-V-170 شناسه گذاری می شود.

۵ ساختار و ترکیب

مواد باید شامل مواد انعطاف پذیر پلی بورتان با شبکه سلولی باشند.

یادآوری ۱ - این مواد معمولاً با سلول های اساساً باز و به هم پیوسته در دسترس می باشند و باید قادر موادی باشند که بر کارآیی آنها اثر نامطلوب می گذارد.

یادآوری ۲ - این مواد معمولاً با بوی کمی عرضه می شوند، که نه آزار دهنده و نه زیان آور است. در صورتی که رنگ خاصی مورد نیاز باشد باید توسط خریدار مشخص شود (به بند ۳ مورد الف مراجعه شود).

۶ ساختمان

این مواد باید به شکل بلوك، ورقه ای یا نواری، در قالب های شکل گرفته یا ساخته شده عرضه شوند. مواد ترمیم شده^۱ نیز باید با الزامات ذکر شده در این استاندارد مطابقت داشته باشند، اگر مواد مورد استفاده برای ترمیم دارای همان کیفیت و ترکیب محصول اصلی باشند و مشروط بر این که چنین ترمیم هایی، نباید بر کارآیی، اندازه و شکل آنها اثر داشته باشد. هنگامی که اجزاء تشکیل دهنده ترمیم و ساخته شده اند، هر نوع چسب مصرفی باید به گونه ای باشد که به این مواد آسیب نرساند و پیوندهای ایجاد شده باید حداقل به اندازه خود مواد محکم باشند. سطح اتصال باید به اندازه هی کافی محکم باشد تا در شرایط استفاده مقاومت کند. به

1- Repaired

طور مثال، باید یک پوشش نازک پیوندی که سطح آن به اندازه‌ی کافی قسمت پیوند خورده را می‌پوشاند، به محل اتصال پیوند بخورد، تا در موقع استفاده از چروک شدن آن جلوگیری کند.

۷ شرایط سطح

پوسته‌ی سطحی نباید بر روی سطوح وجود داشته باشد. علائم بجا مانده از قالب و سایر نواقص سطحی نباید بدتر از سطح کیفی مشخص شده توسط خریدار باشد (به بند ۳ مورد ب مراجعه شود).

۸ جرم اجزاء

جرم یک جزء، در صورت لزوم باید توسط خریدار تعیین شود (به بند ۳ مورد پ مراجعه شود).

۹ ابعاد

ابعاد اجزاء ساخته از مواد باید توسط خریدار تعیین شود (به بند ۳ مورد ت مراجعه شود) و رواداری آن‌ها باید مطابق جداول ۴ و ۵ باشد.

یادآوری - تنها مسئولیت طراح، اجازه دادن برای قطع زوائد می‌باشد. ابعاد واقعی مواد پلی‌یورتان انعطاف‌پذیر استفاده شده در اثاثیه یا لوازم داخلی باید به طور معمول یک مقدار کمی از ابعاد اسمی بزرگ‌تر باشند، و به صورت فشرده داخل پوشش ساخته شده قرار گیرند.

جدول ۴- رواداری‌های مربوط به طول (L) و عرض (W)

رواداری (mm)	ابعاد (mm)
+۵ -۰	یا W (به جز اجزاء شکل داده شده) $L \leq ۲۵۰$
+۱۰ -۰	یا W (فقط اجزاء شکل داده شده) $L \leq ۲۵۰$
+۱۰ -۰	$۲۵۰ < W \leq ۵۰۰$ یا $L \leq ۵۰۰$
+۲۰ -۰	$۵۰۰ < W \leq ۱۰۰۰$ یا $L \leq ۱۰۰۰$
+۳۰ -۰	$۱۰۰۰ < W \leq ۱۵۰۰$ یا $L \leq ۱۵۰۰$
+۴۰ -۰	$۱۵۰۰ < W \leq ۲۰۰۰$ یا $L \leq ۲۰۰۰$
+۵۰ -۰	بزرگ‌تر از ۲۰۰۰

جدول ۵- رواداری مربوط به ضخامت (t)

رواداری (mm)	ضخامت (mm)
+۳ -۰	$t \leq 25$
+۴ -۰	$25 < t \leq 100$
+۶ -۰	بزرگتر از ۱۰۰

۱۰ الزامات فیزیکی و شیمیایی

۱-۱۰ افت سختی

هنگامی که طبق روش شرح داده شده در استاندارد BS EN ISO 3385 آزمونی انجام شود، افت سختی نفوذی مواد، نباید بیشتر از بیشینه‌ی نشان داده شده در شکل‌های ۱ و ۲ برای طبقه و شاخص سختی نفوذی مواد عرضه شده باشد.

۲-۱۰ سایر ویژگی‌ها

ویژگی‌های مواد باید همانطور که در جداول ۶، ۷ و ۸ به صورت اختصاصی ارائه شده است، باشد. نمونه‌های آزمون استاندارد که برای آزمون‌های ذکر شده در جدول ۷ مورد استفاده قرار می‌گیرند، نباید دارای پوسته‌ی سطحی، لایه‌ی مجاور به مواد متراکم‌تر یا قسمتی که در آن نقص آشکاری دیده می‌شود، باشند (به یادآوری زیر مراجعه شود). حداقل ۵ mm باید از سطح آن‌ها برداشته شود.

در تمام موارد، شرایط سطح نمونه‌ها باید در گزارش آزمون قید شود.

یادآوری ۱- اگر پس از حذف ۵ mm از سطح مواد قالب‌گیری شده، ضخامت نمونه برای انجام آزمون‌های استاندارد کافی نباشد، می‌توان آزمون نمونه قالب‌گیری شده را با پوسته انجام داد.

۳-۱ مواد بازسازی شده

یادآوری ۱-۱ مواد بازسازی شده (نوع CM-RE)، به دلیل خواص خستگی خوب در حالت ترکیب شده با موادی که خواص مانایی فشار، استحکام کششی و افزایش طول تا پارگی ضعیفتری دارند، به صورت جداگانه در جدول ۸ مشخص شده‌اند.

سختی نفوذی مواد بازسازی شده CM-RE باید با شکل‌های ۱ و ۲ برای مواد طبقه V مطابقت داشته باشد.

یادآوری ۲- مواد نوع CM-RE معمولاً به عنوان پوشش‌های نازک و سخت یا برای تقویت کردن مواد دیگر استفاده می‌شوند. اسفنج‌های بازسازی شده باید از نظر پاکیزگی با ویژگی‌های تعیین شده توسط خریدار مطابقت داشته باشند (به بند ۳ مورد ث مراجعه شود).

جدول ۶- الزامات ویژگی‌ها برای انواع مواد

روش آزمون	الزام	ویژگی
پیوست ت استاندارد ملی ۱۰۲۴۰	بدون اثر لکه	اثر لکه مواد آلی
پیوست پ استاندارد ملی ۱۰۲۴۰	بدون پارگی یا ترک	انعطاف پذیری در دمای پایین
استاندارد BS EN ISO 1798	بیشینه افت، % ۳۰ مقدار اولیه	افت استحکام کششی بعد از پیرسازی رطوبتی به مدت ۳ h در بخار اشباع در دمای $(10.5 \pm 2)^\circ\text{C}$ مطابق با استاندارد BS EN ISO 2440
استاندارد BS EN ISO 1798	بیشینه افت، % ۳۰ مقدار اولیه	افت استحکام کششی بعد از پیرسازی حرارتی به مدت ۱۶ h در دمای $(14.0 \pm 2)^\circ\text{C}$ مطابق با استاندارد BS EN ISO 2440
یادآوری- عمق پوسته‌ای که در موقع آماده‌سازی نمونه جهت آزمون برداشته می‌شود، به طور قابل توجهی بستگی به پیکربندی کلی قالب دارد.		

جدول ۷- الزامات ویژگی‌ها برای انواع مواد، به جزء مواد بازسازی شده (CM-RE)

الزامات ویژگی‌ها					روش آزمون	ویژگی
L طبقه	A طبقه	S طبقه	V طبقه	X طبقه		
۱۵	۱۵	۱۲	۸	۸	روش A در ۷۵٪ فشرده سازی BS EN ISO 1856:2001	بیشینه مانایی فشار (%)
-	-	۵۰	۳۰	۱۵	BS ISO 13362	بیشینه مانایی فشار در شرایط مرطب (%)
۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	BS EN ISO 1798	کمینه ازدیاد طول تا پارگی (%)
۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	BS EN ISO 1798	کمینه استحکام کششی (kPa)
۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	BS EN ISO 2440 BS EN ISO 1798	کمینه استحکام کششی بعد از پیرسازی حرارتی به مدت ۱۶ h در دمای $(14.0 \pm 2)^\circ\text{C}$ ^a (kPa)

۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	BS EN ISO 2440 BS EN ISO 1798	کمینه استحکام کششی بعد از پیرسازی رطوبتی به مدت ۳ h در بخار اشباع در دمای $(105 \pm 2)^\circ\text{C}$ ^a (kPa)
a- تغییر استحکام کششی بعد از هر دو فرآیند پیرسازی (که در بالا مشخص شده است)، هر کدام که بزرگتر است، نباید کمتر از ۲۰٪ مقدار اولیه قبل از فرآیند پیرسازی باشد.						

جدول ۸- الزامات ویژگی‌ها برای انواع مواد بازسازی شده (CM-RE)

الزمات	روش آزمون	ویژگی
همان طور که در شکل‌های ۱ و ۲ برای مواد با طبقه V مشخص شده است.	BS EN ISO 3385	بیشینه افت سختی نفوذی
۲۰٪	روش A در ۷۵ درصد فشرده سازی BS EN ISO 1856:2001	بیشینه مانایی فشار
۷۰٪	BS EN ISO 1798	کمینه ازدیاد طول تا پارگی
۵۰ kPa	BS EN ISO 1798	کمینه استحکام کششی

۱۱ نشانه‌گذاری

مواد باید به‌طور واضح و دائمی نشانه‌گذاری شوند بدین معنی که هیچ گونه لکه و آسیب دیدگی روی آن‌ها دیده نشود. اطلاعات زیر باید در نشانه‌گذاری آورده شود:


الف - مشخصات تولید کننده؛

ب - تاریخ تولید؛


پ - شناسه‌گذاری مواد مطابق بند ۴؛

ت- جایی که قابل اجراء باشد، محل فرورفتگی و محل هرگونه پوسته را روی نمونه آزمون شاخص سختی مشخص کنید؛

ث- شماره استاندارد ملی.



شکل ۱- درجه‌بندی شاخص سختی نفوذی و طبقه‌های حستگی: مقادیر سختی پایین



پیوست الف

(آگاهی دهنده)

برنامه ۱ از مقررات سال ۱۹۸۸، مربوط به آتش‌گیری و ایمنی مبلمان و اثاثیه‌ی منزل

یادآوری: این پیوست کلمه به کلمه آزمون اشتعال‌پذیری برای اسفنج‌های پلی‌بورتان در صورت‌بندی قطعه‌ای ضخیم یا بالشتکی را، طبق برنامه ۱ از مقررات سال ۱۹۸۸م، مربوط به آتش‌گیری و ایمنی مبلمان و اثاثیه منزل، تکرار کرده است [به منابع ۱، ۲ و ۳ کتابنامه مراجعه شود].

۱- اسفنج‌ها باید مطابق با روش مندرج در استاندارد ۱۹۸۲: BS 5852-2، با استفاده از پوشش پارچه‌ای مطابق با مشخصات مندرج در بند ۲ زیر، آزمایش شوند.

۲- پارچه باید از الیاف پلی‌استر ۱۰۰٪ مقاوم در برابر شعله ساخته شده باشد. ساختمان پارچه باید با یک بافت ساده بافته شده باشد. نخ تار باید با تراکم خطی $100 \text{ tex} \pm 10$ ، نخ پود با تراکم خطی $37 \text{ tex} \pm 10$ بافته شده باشند. پارچه باید شسته (همراه با سایش) و حرارت داده شود. پارچه‌ی بافته شده، باید شرایط زیر را داشته باشد تا به عنوان یک ساختار پارچه‌ای نهایی استفاده گردد:

الف) تعداد رشته‌های نخ در تار باید ($20/5 \pm 1$) در یک سانتی‌متر باشند.

ب) تعداد رشته‌های نخ در پود باید ($12/5 \pm 1$) در یک سانتی‌متر باشند.

جرم آن باید $220 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$ باشد.

۳- همان‌طور که در زیربند ۶-۱-۱ از استاندارد ۱۹۸۲: BS 5852 مشخص شده است، اندازه‌ی مشبندی صفحه‌های سیمی فولادی تجهیزات آزمون، باید کمتر از $28 \times 6 \text{ mm}$ باشد. برای جمع آوری هرگونه باقیمانده‌ی ناشی از ریزش نمونه‌های مورد آزمون، تجهیزات آزمون را باید روی یک سینی فلزی با ابعاد کافی قرار دهید. تجهیزات و سینی جمع آوری باقیمانده‌ها را باید روی یک ترازو که کمترین انحراف را از مقیاس کامل Kg ($20-0$) با دقت g و با قابلیت کنترل از راه دور نصب کرد.

۴- همان‌طور که در استاندارد ۱۹۸۲: BS 5852-2 آمده است، اسفنج تحت آزمایش را که به ابعاد مشخص برش داده شده، روی دستگاه آزمون قرار داده و با پارچه‌ای که در بند ۲ در بالا مشخص شد، آن را پوشانده و با گیره آن را تحت فشار قرار می‌دهیم. یک منبع اشتعال ۵ شعله در موقعیت قرار می‌دهیم. جرم کامل قطعات سوار شده را تعیین کنید (جرم اولیه). آزمون باید مطابق با استاندارد ۱۹۸۲: BS 5852-2 انجام شود. ذوب شدن تدریجی یا به ویژه شعله‌ور شدن باید بر اساس معیارهای بند ۴ استاندارد ۱۹۸۲: BS 5852-2 تعیین شود. پس از آن که ذوب شدن و شعله‌ور شدن متوقف شد، هرگونه باقیمانده‌ای که از نمونه جدا شده باید حذف شود. جرم باقیمانده‌ی قطعات سوار شده (جرم نهایی) را ثبت می‌کنیم.

۵- اگر نقصی در برابر با معیارهای بند ۴ از استاندارد ۱۹۸۲: BS 5852-2 رخ داده باشد، تنها راه تشخیص این که نمونه بیش از حد آسیب دیده است یا نه، مقایسه‌ی آن با محدودیت‌های تعریف شده در زیربند ۴-۱ موارد (e) و (f) زیربند ۲-۴ مورد (f) و با توجه به این که افت جرم حاصل کمتر از g ۶۰ باشد (جرم نهایی کمتر از جرم اولیه است)، اسفنج از آزمون اشتعال مردود است.

**پیوست ب
(آگاهی دهنده)**

کاربردهای نوعی برای هر طبقه از مواد

جدول ب-۱ پیشنهادهایی از کاربردهای نوعی که هر پنج طبقه از مواد را پوشش می‌دهد، ارائه می‌دهد. که کمترین پیشنهادهایی برای کاربردهای این طبقه‌ها می‌باشد. مواد طبقه‌های X، V، S و L از مواد متخلخل پلی‌بورتان انعطاف‌پذیر هستند، که براساس نتایج بدست آمده از آزمون کوبشی بار ثابت^۱ و نتایج کارآیی شان (گستره وسیعی از موادی که بعضی کاربردهای مختص به خود را دارند) درجه‌بندی می‌شوند. سختی‌های مختلف با کاربردهای متنوع در چارچوب این پیشنهادها درنظر گرفته شده است.

جدول ب-۱- کاربردهای ویژه

گروه	نوع خدمات	کاربرد پیشنهادی
X	پشت سخت	صندوقی‌های با کاربرد سنگین صندوقی‌های وسایل نقلیه عمومی با کاربرد سنگین
V	خیلی سخت	صندوقی‌های وسایل نقلیه عمومی صندوقی‌های سینما و تئاتر صندوقی‌های مبلمان
S	سخت	صندوقی‌های اتومبیل‌های شخصی و باری صندوقی‌های مبلمان خانگی پشتی و زیر آرنجی وسایل نقلیه عمومی پشتی و زیر آرنجی صندلی‌های سینما و تئاتر پشتی و زیر آرنجی مبلمان لایه اصلی تشكهای اسفنجی خانگی
A	متوسط	پشتی و زیر آرنجی اتومبیل‌های شخصی پشتی و زیر آرنجی مبلمان خانگی لایه‌های تشكیل دهنده تشكهای خانگی (به جز لایه اصلی)
L	نرم	لایی لحاف یا تشك بالشتک لم دادن بالش

كتاب نامه
ديگر انتشارات

- [1] GREAT BRITAIN. Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) Regulations 1988. SI 1988 No. 1324. London: The Stationery Office
- [2] GREAT BRITAIN. Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) (Amendment) Regulations 1989. SI 1989 No. 2358. London: The Stationery Office
- [3] GREAT BRITAIN. Furniture and Furnishings (Fire) (Safety) (Amendment) Regulations 2010. SI 2010 No. 2205. London: The Stationery Office

نشریات استاندارد

- [4] BS 3379:1975, Specification for flexible urethane foam for loadbearing applications.
- [5] BS 5852-2:1982, Fire tests for furniture - Part 2: Methods of test for the ignitability of Upholstered composites for seating by flaming sources
- [6] BS 7176:1995, Specification for resistance to ignition of upholstered furniture for non-domestic seating by testing composites.
- [7] BS 7177:1996, Specification for resistance to ignition of mattresses, divans and bed bases.
- [8] BS EN ISO 5999:2004, Polymeric materials, cellular flexible - Polyurethane foam for load-bearing applications excluding carpet underlay - Specification